

# TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA



## Overlay

Dekorativni materijal za interijere i exteriore

### NAMJENA:

materijal za dekorativno ukrašavanje horizontalnih površina

### SASTAV:

praškasta mineralna smjesa na bazi Portland cementa, hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, agregata granulacije 0-1,3 mm i aditiva

**IZGLED:** sivi prah, moguće isporučiti u bojama TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Glavne značajke	Vrijednost	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Tlačna čvrstoća	C20	HRN EN 13813:2003
Prionjivost	F6	
Otpuštanje korozivnih tvari	W1	

### POTROŠNJA:

16,6 kg/m<sup>2</sup>-za 1 cm debljine

**PAKIRANJE:** vreća 25kg

**SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:** 12 mjeseci u ne otvorenoj ambalaži od datuma otisnutog na vreći

**TRANSPORT:** Za vrijeme transporta Overlay zaštititi od utjecaja vlage

**MJERE SIGURNOSTI:** Overlay ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement

### OZNAKE UPOZORENJA:

H318 - uzrokuje teške ozljede oka

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 - Može nadražiti dišni sustav

### OZNAKA OBAVIJESTI:

**P102** - Čuvati izvan dohvata djece

**P280** - Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči, zaštitu za lice

**P305+P351+P338+P310** - U slučaju dodira sa očima. Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloni kontaktne leće i nastaviti ispirati. Nazvati liječnika.

**P302+P352+P333+P313** - U slučaju nadraživanja kože. Oprati sa velikom količinom vode i sapun. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**POSTUPANJE SA OTPADOM:** Ostatak od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

**KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevnim proizvodima, proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4.

flexStone je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete SZR Barok.

### IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 02/2014.

**NAPOMENA:** Ove tehničke upute trebaju koristiti svim korisnicima koji upotrebljavaju naš proizvod Overlay. Treba poslužiti kao preporuka za ugradnju kako bi se postigli najbolji rezultati. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedene radove ili pogrešan odabir proizvoda.

**PRIMJENA:** Overlay se nanosi ručno u debljini minimalno 10mm do maksimalno 30mm. Otvoreno vrijeme modeliranja cca 1h. Obavezna njega materijala polijevanjem vodom kako ne bi došlo do dehidracije materijala i mikropukotina

### PRIPREMA PODLOGE:

- prije nanošenja Overlay-a na podnu oblogu, podnu oblogu treba očistiti
- na očišćenu podnu oblogu postavi se staklena mrežica za estrihe. Overlay se može nanositi na betonske površine, keramiku)
- nazubljenom gletaricom nanijeti Overlay (ukoliko mrežica malo viri, nije problem)
- tako pripremljena podloga mora odstajati 24h
- prije nanošenja drugog sloja (završnog) Overlay-a pripremljenu površinu treba dobro nakvasiti vodom (zbog dehidracije materijala, ukoliko se podloga dobro ne nakvasi vodom kod nanošenja drugog sloja Overlay-a podloga izvlači vodu iz drugog sloja i dolazi do pucanja materijala)
- vlačna čvrstoća podloge mora biti ista ili veća od vlačne čvrstoće Overlay-a
- obavezna je njega površine zalijevanjem vode
- materijal se mora njegovati 7 dana polijevanjem ujutro i navečer, ukoliko su visoke temperature treba se zalijevati i u podne

- zalijeva se na način da se polijeva dok materijal ne upije vodu
- kod polijevanja će te primijetiti da materijal pije puno vode
- nakon 7 dana na materijal se nanosi boja
- drugi dan zp01
- sazrijevanje materijala je 28 dana

### PRIPREMA MATERIJALA:

- vreću 25kg Overlay-a isipati u posudu, u posudu dodati cca 4,5 litara vode (vodu sami dozirate ovisno o željenoj gustoći materijala)
- miješati mikserom ili u miješalici dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje
- previše miješanja razvodni materijal
- prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti neki nedostatak proizvoda, dužan je obustaviti ugradnju proizvoda s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, kako bi eventualne štete bile što manje, te uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti na obostrano zadovoljstvo. Prigovor koji se uputi proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno. **Sve tehničke karakteristike materijala Overlay možete pročitati na izvještaju Br. P774/14-480-2 koji je izdala ovlaštena tvrtka "Zavod za gradbeništvo" Slovenija**

**ALAT:** zidarska žlica, špahtla, aluminijska letva, gleter sa finom i grubom spužvom, mikser, stroj za nanošenje Overlay-a. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

### TEMPERATURA:

ne smije biti niža od 0°C i viša od +30°C

Ovaj tehnički list za Overlay je objavljen pod odgovornošću proizvođača S.Z.R. BAROK, 23312 Banatsko Veliko Selo, 10.

Potpis i žig:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA  
"BAROK"  
PEĆANAC BRANKO PP  
BANATSKO VELIKO SELO

Mjesto i datum izdavanja: Kikinda, 1.2.2015.

