

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA



flexStone

Dekorativni materijal za interijere i exteriore

NAMJENA:

materijal za dekorativno ukrašavanje vertikalnih površina

SASTAV:

cement, hidraulična veziva, sintetički polimeri, agregat granulacije 0-1, aditivi

IZGLED:

sivi prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HREN EN 998-1: GP CS IV W1

Tlačna čvrstoća	GP-CS IV
Prionjivost	≥ 0,6 N/mm ²
Vodoupojnost	W1
Paropropusnost	≤ 24
Toplinska provodljivost	0,61 W/(mK)
Razredba reakcije na požar	A1

POTROŠNJA:

16,6 kg/m²-za 1 cm debljine

PAKIRANJE:

vreća 25kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

12 mjeseci u ne otvorenoj ambalaži od datuma otisnutog na vreći

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta flexStone zaštititi od utjecaja vlage

MJERE SIGURNOSTI:

flexStone ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement

OZNAKE UPOZORENJA:

H318 - uzrokuje teške ozljede oka

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 - Može nadražiti dišni sustav

OZNAKA OBAVIJESTI:

P102 - Čuvati izvan dohvata djece

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči, zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U slučaju dodira sa očima. Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloni kontaktne leće i nastaviti ispirati. Nazvati liječnika.

P302+P352+P333+P313 - U slučaju nadraživanja kože. Oprati sa velikom količinom vode i sapun. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

POSTUPANJE SA OTPADOM: Ostatak od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

KONTROLA KVALITETE: Prema Zakonu o građevnim proizvodima, proizvod je uvršten u sustav ocjen-

jivanja i provjere stalnosti svojstava: 4. flexStone je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete SZR Barok.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 01/2014.

NAPOMENA: Ove tehničke upute trebaju koristiti svim korisnicima koji upotrebljavaju naš proizvod flexStone. Treba poslušiti kao preporuka za ugradnju kako bi se postigli najbolji rezultati. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedene radove ili pogrešan odabir proizvoda.

PRIMJENA: flexStone se nanosi ručno ili strojno u debljini 20mm do 150mm. Otvoreno vrijeme modeliranja cca 4h. Obavezna njega materijala polijevanjem.

PRIPREMA PODLOGE:

- prije nanošenja flexStone-a na zidnu oblogu, zidnu oblogu treba očistiti
- na očišćenu zidnu oblogu pričvrsti se pocinčana mreža (ovakav način postavljanja pod konstrukcije praktična se i u podlogama kao što je OSB ploča, metal, aluminij...)
- nazubljenom gletaricom nanijeti flexStone (ukoliko mrežica malo viri, nije problem)
- tako pripremljena podloga mora odstajati 24h
- prije nanošenja drugog sloja (završnog) flexStone-a pripremljenu površinu treba dobro nakvasiti vodom (zbog dehidracije materijala, ukoliko se podloga dobro ne nakvasi vodom kod nanošenja drugog sloja flexStone-a podloga izvlači vodu iz drugog sloja i dolazi do pucanja materijala)
- obavezna je njega površine zalijevanjem vode
- materijal se mora njegovati 7 dana polijevanjem ujutro i navečer, ukoliko su visoke temperature treba se zalijevati i u podne
- zalijeva se na način da se polijeva dok materijal ne upije vodu
- kod polijevanja će te primijetiti da materijal pije puno vode
- nakon 7 dana na materijal se nanosi boja
- drugi dan zp01
- sazrijevanje materijala je 28 dana

NANOŠENJE MATERIJALA NA KERAMIČKE PLOČICE:

- nakon što se očisti površina, nanosi se kvarcni premaz koji se mora osušiti
- na osušenu površinu koja je premazana kvarcnim premazom nanosi se nazubljenom gletaricom 2mm fleksibilnog ljepila za pločice (reške ljepila trebaju biti u vodoravnom položaju)
- nakon 24h može se nanositi završni sloj flexStona

NANOŠENJE MATERIJALA NA STAKLENE POVRŠINE:

- nakon što se očisti površina, nanosi se kvarcni premaz koji se mora osušiti
- na osušenu površinu koja je premazana kvarcnim premazom nanosi se nazubljenom gletaricom

prvi sloj flexStone-a (reške ljepila trebaju biti u vodoravnom položaju)

- nakon 24h može se nanositi završni sloj flexStona

NANOŠENJE MATERIJALA NA OKREČENI ZID:

- prvenstveno se mora oguliti boja sa zida
- na tako pripremljeni zid nanosi se gletaricom 2mm fleksibilnog ljepila (reške ljepila trebaju biti u vodoravnom položaju)
- ljepilo treba odstajati 24 sata
- prije nanošenja flexStone-a treba dobro nakvasiti podlogu
- na tako pripremljenu podlogu nanosi se završni sloj flexStone-a
- 7 dana treba njegovati materijal zalijevanjem ujutro i navečer, a po potrebi i u podne
- Nakon sedmog dana materijal se boja i nakon 24 sata nanosi se zaštitni sloj

PRIPREMA MATERIJALA:

- vreću 25kg flexStone-a isipati u posudu, u posudu dodati cca 4,5 litara vode (vodu sami dozirate ovisno o željenoj gustoći materijala)
- miješati mikserom ili u miješalici dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje
- previše miješanja razvodni materijal
- Prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti neki nedostatak proizvoda, dužan je obustaviti ugradnju proizvoda s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, kako bi eventualne štete bile što manje, te uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti na obostrano zadovoljstvo. Prigovor koji se uputi proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno. **Sve tehničke karakteristike materijala flexStone možete pročitati na izvještaju Br. P774/14-480-1 koji je izdala ovlaštena tvrtka "Zavod za gradbeništvo" Slovenija.**

ALAT: zidarska žlica, špahtla, aluminijska letva, gleter sa finom i grubom spužvom, mikser, stroj za nanošenje flexStone-a. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA:

ne smije biti niža od 0°C i viša od +30°C

Mjesto i datum izdavanja: Kikinda, 24.10.2014.

Potpis i žig:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
"BAROK"
PEČANAC BRANKO PP
BANATSKO VELIKO SELO



Ovaj tehnički list za Flexstone je objavljen pod odgovornošću proizvođača S.Z.R. BAROK, 23312 Banatsko Veliko Selo, 10.